

## Трафаретные краски Sun Chemical серии BRILLAX – 590

Краски обладают хорошей кроющей способностью и глянцем, высокой укрывистостью и химической устойчивостью к спирту и бензину, и высокой оптической плотностью, слабый запах и легкость использования делают эти краски популярными у потребителей. Серия имеет триадный комплект и базовые цвета для смешивания Pantone. Краски подходят для печати на ПВХ и акриловых материалах.

### Адгезия

Краски серии 590 разработаны для подложек типа поливинилхлорид (PVC), акрил, полиэстер, сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола (ABC) и сополимера стирола и акрилонитрила (SAN).

### Разбавление

При печати на машинах краску разбавить до 20-30%.

При ручной печати используйте 15-20% замедлителя, чтобы не допустить высыхания.

### Печать

Обычно подходящий размер ячейки составляет 90-100Т. При размере ячейки 100Т расход краски составляет 1 кг на 45 м.кв. Размер ячейки зависит от типа подложки.

### Сушка

Краски серии 590 закрепляются сушкой. Время высыхания 1-15 мин. При использовании замедлителя, сушка более продолжительная.

### Цветовой ряд серии 590

590-Y30	-	lemon yellow	590-G50	-	green
590-Y50	-	golden yellow	590-N50	-	black
590-O50	-	orange	590-W50	-	white
590-R20	-	scarlet	590-E50	-	varnish
590-R50	-	red	590-99102	-	gold
590-M50	-	magenta	590-99103	-	silver
590-B50	-	blue	590-99500	-	opaque white
			595-99500	-	opaque white matt

### Триадные краски

590-25002	-	Process Yellow	590-45000	-	Process Cyan
590-35001	-	Process Magenta	590-75000	-	Process Black

### Разбавители и добавки

503-00546	-	Thinner (разбавитель)
503-99033	-	Slow Retarder (медленный замедлитель)
590-00243	-	PVC lacquer
590-00211	-	base
590-00293	-	mating base
590-00319	-	matt lacquer

**Информация и поддержка:**

(495) 782-43-96

(916) 041-10-08

(8652) 69-75-79

[www.printek.ru](http://www.printek.ru)