

Трафаретные краски Sun Chemical серии NC – 572

Краска хорошо сохнет при низкой температуре, имеет глянцевый вид, проста в применении. Краска имеет слабый запах и подходит для печати на различных подложках. Серия NC-572 включает триадный комплект и 15 базовых цветов.

Адгезия:

Краски серии NC-572 могут быть использованы на бумаге, картоне и на предварительно обработанном полиэтилене и дереве.

Разбавление:

При ручной печати

(используется замедлитель, чтобы недопустить высыхания): 10-20%

Полуавтоматические машины: 15-23%

Цилиндровые машины: 20-30%

Печать:

Рекомендуемые размеры ячеек 100-140Т, можно использовать меньших и больших размеров. При размере ячейки 120Т запечатываемая поверхность составляет 50-70 м² на 1 кг краски в зависимости от подложки. Краска не высыхает, и её можно оставить на время перерыва в работе.

Сушка:

Краски серии NC-572 закрепляются сушкой.

При температуре 50-60°C краска высыхает в течение 10-20 мин. при использовании более тонких ячеек.

При печати цветными красками с размером ячеек 90-100Т температуру сушки можно увеличивать до 70°C, время сушки составит 3-10 мин.

Краски можно использовать для двухсторонней печати.

Цветовой ряд серии NC- 572:

572-22300	-	Primrose Yellow	572-44500	-	Blue
572-22400	-	Golden Yellow	572-44600	-	Dark Blue
572-33300	-	Scarlet	572-55300	-	Permanent Green
572-33400	-	Red	572-77100	-	Black
572-33500	-	Strong Cerise	572-99300	-	White
572-B4510	-	Process Blue	572-99400	-	Opaque White
572-B4501	-	Reflex Blue	572-99102	-	Gold
572-44300	-	Royal Blue	572-99103	-	Silver

Триадные краски:

572-25000	-	Process Yellow	572-45000	-	Process Cyan
572-35000	-	Process Magenta	572-77100	-	Process Black

Разбавители и добавки:

503-00801	-	Thinner (разбавитель)
503-99033	-	Slow Retarder (медленный замедлитель)
503-00011	-	Retarder
572-00211	-	Base